


SCHOELLKOPF Biogewebe
Duracover

SCHOELLKOPF Tissu bio
Duracover



Technische Daten

Fiche technique

Rohstoff <i>Matière première</i>		100%	Poly Lactic Acid
Farbe <i>Couleur</i>			Braun/Schwarz <i>Brun/Noir</i>
Flächenbezogene Masse <i>Masse surfacique</i>	EN ISO 9864	g/m ²	130
Zugfestigkeit <i>Résistance à la traction</i>	EN ISO 10319	kN/m	MD 9.0/CMD 7.5
Dehnung <i>Allongement</i>	EN ISO 10319	%	MD 30/CMD 30
Wasserdurchlässigkeit normal zur Ebene <i>Perméabilité à l'eau normale au plan</i>	EN ISO 11058	l/m ² s	7.5
Schrumpfen <i>Rétrécissement</i>		2h at 70° C	≤2
UV-Beständigkeit <i>Résistance aux UV</i>			300 kLy
Brennverhalten <i>Comportement au feu</i>	EN 13501-1		Schwer entflammbar <i>Retardateur de flamme</i>
Rollenbreite / Länge <i>Largeur du rouleau / longueur</i>		m	2.5 x 100